

СПЕЦИФИКАЦИЯ

COLOUR COMPOSITIONS

Colour Compositions

Структура	Тафтинговая структурная петельная плитка
Лицевые волокна	Нейлон 6 ECONYL®, изготовленный из 100% переработанного сырья
Защита от загрязнения	StainSMART® для защиты от загрязнения, водоотталкивания
Вес ворса	490 г/м ²
Лекало	47,2 / 10 см
Петельные ряды	44 / 10 см
Плотность ворса	207 680/м ²
Высота ворса	2,5 мм
Стандартная основа	Comfort Lite 90% переработанного сырья Подложка из пенополиуретана Дополнительное покрытие TractionBack® по запросу
Номинальная общая толщина	8,3 мм
Размер плитки	25 см x 100 см
Номинальный общий вес	3800 г/м ²
Количество плиток в коробке	12 (3 м ²)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Воспламеняемость (Европейская классификация EN13501:1-2002)	Класс Bfl – s1
Воспламеняемость (Отопительная панель ASTM-E-648)	Класс 1
Воспламеняемость (Горячая металлическая гайка BS4790)	Маленький радиус обугливания
Классификация эксплуатации (EN1307)	Класс 33 Интенсивное коммерческое использование
Испытание роликовым стулом (BS EN 985:2001)	Класс А — интенсивное использование (значение $r \geq 2,4$)
Статическое электричество (ISO 6356)	≤ 2.0 кВ, Постоянно проводящее волокно
Поглощение ударного шума (ISO 10140-3)	31 дБ
Звукопоглощение (ISO 354)	0.25 Класс E
Значения альфа s	125 Гц 0.01, 250 Гц 0.07, 500 Гц 0.59, 1000 Гц 0.18, 2000 Гц 0.26, 4000 Гц 0.36

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

74% переработанного сырья от общего веса продукта, включая до 7% переработанных отходов потребления

Изготовлено на производстве, сертифицированном по ISO14001, с использованием возобновляемых ресурсов

Сертификат экологического чистого продукта по качеству воздуха в помещениях - GUT & CRI Green Label Plus
Верифицирован EPD — сертифицирован BRE

ГАРАНТИИ

12-летняя гарантия от истирания

Пожизненная гарантия на антистатические свойства

Гарантия от скрытых дефектов

СЕРТИФИКАТЫ

МАРКИРОВКА CE

СПОСОБ МОНТАЖА

Ashlar Random («смешанная кладка»)

Herringbone («елочка»)

Авторское право на дизайн – Milliken & Company. Данная ковровая плитка на подложке защищена одним или несколькими патентами, опубликованными заявками и/или заявленными патентами. Технические характеристики даны в соответствии с нормальным производственным допуском и могут быть изменены без предварительного уведомления. Копии действующих результатов испытания предоставляются по запросу.