

СПЕЦИФИКАЦИЯ

CULTURE CANVAS

Street Art / GRAFFITI SCRIBE

Структура	Тафтинговый структурный петельнонарезной ворс
Лицевые волокна	Нейлон 6 6, окрашенный в массе (20% переработанного сырья)
Защита от загрязнения	Stainsmart® (на светлых цветах LRV > 20)
Вес ворса	730 г/м ²
Лекало	47,2 / 10 см
Петельные ряды	41,3 / 10 см
Плотность ворса	195 000/м ²
Высота ворса	3,2 мм
Стандартная основа	Comfort Plus® 90% переработанного сырья Подложка из пенополиуретана Дополнительное покрытие TractionBack® по запросу
Номинальная общая толщина	10,5 мм
Размер плитки	50 см x 50 см
Номинальный общий вес	4600 г/м ²
Количество плиток в коробке	18 (4,5 м ²)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Воспламеняемость (Европейская классификация EN13501:1-2002)	Класс Bfl – s1
Воспламеняемость (Отопительная панель ASTM-E-648)	Класс 1
Воспламеняемость (Горячая металлическая гайка BS4790)	Маленький радиус обугливания
Классификация эксплуатации (EN1307)	Класс 33 Интенсивное коммерческое использование
Испытание роликовым стулом (BS EN 985:2001)	Класс А — интенсивное использование (значение $r \geq 2,4$)
Статическое электричество (ISO 6356)	≤ 2.0 кВ, Постоянно проводящее волокно
Поглощение ударного шума (ISO 10140-3)	33 дБ
Звукопоглощение (ISO 354)	0.30 (Н) Класс D
Значения альфа s	125 Гц 0.03, 250 Гц 0.05, 500 Гц 0.49, 1000 Гц 0.27, 2000 Гц 0.37, 4000 Гц 0.48

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

58% переработанного сырья от общего веса продукта

Изготовлено на производстве, сертифицированном по ISO14001, с использованием возобновляемых ресурсов

Сертификат экологического чистого продукта по качеству воздуха в помещениях - GUT & CRI Green Label Plus
Верифицирован EPD – сертифицирован BRE

ГАРАНТИИ

15-летняя гарантия от истирания

Пожизненная гарантия на антистатические свойства

Гарантия от скрытых дефектов

СЕРТИФИКАТЫ

МАРКИРОВКА CE

СПОСОБ МОНТАЖА

Monolithic («сплошной»)

Авторское право на дизайн – Milliken & Company. Данная ковровая плитка на подложке защищена одним или несколькими патентами, опубликованными заявками и/или заявленными патентами. Технические характеристики даны в соответствии с нормальным производственным допуском и могут быть изменены без предварительного уведомления. Копии действующих результатов испытания предоставляются по запросу.